

**PU-TC**



**DESCRIPTION DU PRODUIT**

- Mousse de polyuréthane spéciale pour tuiles pour application avec canule.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Facile à utiliser.
- Séchage rapide, résistant à l'humidité et aux basses températures.
- Usage professionnel, mousse de polyuréthane haute qualité.
- Haut rendement, adhérence forte, longue durée.
- Très faible post expansion.
- Certificat de la résistance au soulèvement des tuiles selon EN-14437:2007






**APPLICATIONS**

- Il est utilisé dans la construction de toitures pour installation, fixation et réparation. Avec un pot de 750 ml vous pouvez couvrir environ de 5 à 8 m<sup>2</sup> de toiture.
- La couche adhésive de polyuréthane pour tuiles offre une isolation thermique supplémentaire.



**MATÉRIAU DE BASE**



### 1. GAMME

ITEM	CODE	DIMENSION	PHOTO	TYPE D'APPLICATION	RÉSISTANCE AU FEU	DESCRIPTION	
1	PUTC750	750 ml.				Mousse de polyuréthane spéciale pour tuiles pour application avec canule	12

### 2. ACCESSOIRES

ITEM	CODE	PHOTO	TYPE D'APPLICATION	MATÉRIELS
1	PUCA01			Canules pour application de mousse de polyuréthane


### 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Norme	Unité	Valeur
Volume	[--]	Mètre linéaire [m]	45 – 60 mètres linéaires (750ml)
Densité spécifique	FEICA OCF TM 1019	kg/m <sup>3</sup>	20 - 22
Température d'application	[--]	°C	min. +5 (surface), 20 – 25°C (pot)
Formation de peau	FEICA OCF TM 1014	Minutes (°C)	5 – 10 min
Temps de découpe	FEICA OCF TM 1005	Minutes (°C)	20 – 25 min
Temps de séchage	[--]	heures	1,5 – 5 heures, (selon la température et l'humidité)
Température de service	[--]	°C	De -40 à +90
Stabilité dimensionnelle	FEICA OCF TM 1004	%	max. ± 5
Absorption d'eau	DIN 53428	vol. %	max. 1
Résistance à la compression	FEICA OCF TM 1011	MPa	0,04 - 0,05
Résistance à la traction	FEICA OCF TM 1018	MPa	0,12 – 0,14
L'allongement à la rupture	FEICA OCF TM 1018	%	20 - 25
Conductivité thermique	DIN 52612	W/ (m K)	0,039 at 20 °C
Degré d'inflammabilité	EN 13501 - 1	[--]	F
Température de stockage	[--]	°C	De +5 à +25
Temps de conservation	[--]	Mois	18


## 4. APPLICATION DU PRODUIT




1. Les surfaces doivent être propres, sans graisse, huile ou autres impuretés. Les surfaces sèches et poreuses doivent s'humidifier avec de l'eau. La température optimale de travail est comprise entre 20°C et 25°C. Si la température de la cartouche est plus basse, mettez-la dans de l'eau chaude (max. T=40°C) pendant environ 20 minutes. Agitez énergiquement la cartouche tête en bas (20 fois environ) avant son utilisation.



2. Enlevez le bouchon et vissez la canule. Tenir la cartouche tête en bas et projetez la mousse en appuyant sur la valve.



3. Humidifiez la mousse après la pose pour accélérer le temps de durcissement.



4. N'oubliez pas que la mousse peut s'étendre de 30% à 50%. Si vous opérez sur une cavité de plus de 5 cm, faites le remplissage par couches successives. Appliquez la deuxième couche seulement lorsque la première a séché. Après que la mousse a durci, découpez avec un accessoire aiguisé puis enduire, revêtir, peindre, etc.
5. Si vous n'avez pas utilisé tout le produit, nettoyez la valve avec le nettoyant PU-CL ou de l'acétone. La mousse durcie ne peut s'éliminer que de façon mécanique. La mousse sèche doit être à l'abri des rayons UV.